

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ГОСТ 5100-85

| Наименование показателей | Марка А | Марка Б |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Внешний вид | Гранулы белого цвета | Порошок белого цвета |
| 2. Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3), %, не менее | 99,0 | 99,0 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3) в пересчете на не прокаленный продукт, %, не менее | 98,2 | 98,2 |
| 4. Массовая доля потери при прокаливании ($270-300$) ⁰ С, %, не более | 0,8 | 0,8 |
| 5. Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,5 | 0,5 |
| 6. Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , % не более | 0,005 | 0,003 |
| 7. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 |
| 8. Массовая доля сульфатов в пересчете на Na_2SO_4 , %, не более | 0,05 | 0,05 |
| 9. Насыпная плотность, г/см ³ , не менее | 0,9 | - |
| 10. Гранулометрический состав: | | - |
| - остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613 -86, %, не более | 5 | |
| - прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 15 | - |