



Общество с ограниченной ответственностью ГК ГЛОБАЛ ТРЕЙД



Тел.: 8 927 851 51 88, (8352) 22 66 67 (8352) 454-111 www.hydroprotect.ru gt-cheb@yandex.ru

Марка материала	Рекомендуемая толщина слоя, мм	Расход материала	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Водонепроницаемость материала, атм. (W)	Повышение водонепроницаемости обработанного материалом бетона, атм. (W)	Морозостойкость материала в возрасте 28 суток, циклов	Оптовая Цена (руб/кг) с НДС	Розничная Цена (руб/кг) с НДС
Hydro Protect A1 проникающая (мешок 25кг)	1	0,8-1,2 кг/кв.м	Гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций различного назначения при фильтрации воды через бетон, а так же отсекая гидроизоляция в бетонных и железобетонных конструкциях; инъекционная гидроизоляция	Материал повышает водонепроницаемость бетона на 4-8 атмосфер	доW10- W16	Материал повышает морозостойкость бетона на F200	178	213,6
Hydro Protect B1 шовная (мешок 25кг)	Не нормируется	2,4 кг/м. пог.шва	Гидроизоляция швов, трещин, формовочных стыков, вводов коммуникаций, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.	W14	Не нормируется	F300	138,2	165,84
Hydro Protect D1 ремонтный (мешок 25кг)	Не нормируется	1,4 кг/кв.м. на 1 мм слоя	Восстановление поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пено- и газобетонных конструкций, устройство высокопрочных стяжек пола с гидроизоляционными свойствами.	W8	Не нормируется	F200	77,5	93
Hydro Protect E1 добавка в бетон (мешок 18кг)	Не нормируется	1-3,5% от массы цемента в бетоне	Получение бетонов повышенной водонепроницаемости, прочности и морозостойкости, ускорение сроков твердения, увеличения подвижности бетонных и растворных смесей. Обеспечивает экономию цемента до 25%.	Материал применяется как добавка в бетон	доW12- W20	Повышает морозостойкость с F200 до F600	88,6	106,32
Hydro Protect C1 штукатурная (мешок 25кг)	10-20	1,4 кг/кв.м. на 1 мм толщины	Гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных, железобетонных, пено- и газобетонных конструкций в случаях когда требуется дополнительное выравнивание поверхности.	W12	наW4- W8	F300	64,5	77,4
Hydro Protect C2 обмазочная (мешок 25кг)	2-4	1,2 кг/кв.м на 1мм толщины	Гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных, железобетонных, пено- и газобетонных конструкций в случаях когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.	W14	наW4- W8	F350	102	122,4
Hydro Protect B2 водяная пробка (Ведро 5кг)	Не нормируется	1,5-1,7 кг /куб.дм шва (штрабы)	Быстрое устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопритока, а так же для быстрого закрепления анкеров, болтов и других деталей в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.	W8	Не нормируется	Не нормируется	219	262,8
Hydro Protect C3 эластичная (мешок/канистра 25/20кг)	2-4	2,4 кг/кв.м на 2мм толщины	Гидроизоляция сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям; для гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся деформациям (температурным и механическим); для гидроизоляции плоских и наклонных кровель	W10	Не нормируется	Не нормируется	273,4	328,08

Доставка осуществляется за счет поставщика. Товар сертифицирован.

Крупным оптовым покупателям предоставляются скидки.